

الكلنكر (المقاوم للكبريتات)

SiO ₂	21.69
Al ₂ O ₃	3.94
Fe ₂ O ₃	4.42
CaO	65.15
MgO	2.36
SO ₃	0.39
Na ₂ O	0.09
K ₂ O	0.22
LSF	95.10
SM	2.59
AM	0.89
C ₃ A	2.94
C ₄ AF	13.49
C ₃ S	62.53
C ₂ S	15.02



الكلنكر (المقاوم):

يتم انتاجه بحرق الوجبة الخام عند ١٤٥٠°م.
يمتاز باللون القاتم قليلا مقارنة بالكلنكر العادي
لاحتوائه على كمية اكبر كن الحديد.



شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (ش.م.ع.ق.)
QATAR NATIONAL CEMENT COMPANY (Q.P.S.C)



Sulphate resistance Clinker

Produced by burning SR-Meal at 1450 degree Celsius.

Its color is darker than OP-clinker as it contain more Iron

Product Code	Product Name	Arabic Name
CLINKER-SRC	Clinker SR	كلنكر مقاوم للكبريتات
	Produced by burning SR-Meal at 1450 degree Celsius. Its color is darker than OP-clinker as it contain more Iron	يتم انتاجه بحرق الوجبة الخام عند 1450°م. يمتاز باللون القاتم قليلا مقارنة بالكلنكر العادى لاحتوائه على كمية اكبر من الحديد.